

Код	Подкритерий	Тип аспекта	Аспект	Судейский балл	Методика проверки аспекта	Требование или номинальный размер	Проф. задача	Макс. балл
А Шпатлевание, подготовка поверхности								10,75
1	Подготовка поверхности, навеска "Фреска на скорость"							
		С	Фреска на скорость. Отсутствуют пузыри, просветы, нет изъянов.				2	2,00
				0	На поверхности навески более 5 дефектов (пузыри, сколы, царапины, следы от инструмента)			
				1	На поверхности навески от 3 до 5 дефектов (пузыри, сколы, царапины, следы от инструмента)			
				2	На поверхности навески от 1 до 3 дефектов (пузыри, сколы, царапины, следы от инструмента)			
				3	На поверхности навески отсутствуют видимые дефекты. (пузыри, сколы, царапины, следы от инструмента)			
		И	Трещины на поверхности шпатлеванного слоя		Визуальный осмотр поверхности шпатлеванного слоя на расстоянии 1 м. За каждую ошибку снять 0,25 балла	1 ошибка - 20 мм	2	2,00
		И	Наплывы, следы от инструмента		Визуальный осмотр поверхности шпатлеванного слоя на расстоянии 1 м. За каждую ошибку снять 0,25 балла	1 ошибка - 50*50 мм	2	2,00
		И	проверка торцов навески		Визуальный осмотр торцов навески, за каждый наплыв снятие 0,25 балла			2,00
		И	Поверхность окрашена в д		Визуальный осмотр поверхности слоя на расстоянии 1 м. поверхность хорошо окрашена, просветов по краю не обнаружено имеет минимум 2 слоя. За каждую ошибку снять 0,25 балла	1 ошибка - 50*50 мм	2	1,00
2	Подготовка поверхности фристайл							
		И	Поверхность окрашена в д		Визуальный осмотр поверхности слоя на расстоянии 1 м. поверхность хорошо окрашена, просветов по краю не обнаружено имеет минимум 2 слоя. За каждую ошибку снять 0,25 балла	1 ошибка - 50*50 мм	2	1,00
		И	Соблюдение ТБ и ОТ, эргономики рабочего места		Фотофиксация нарушений ТБ и ОТ, эргономики рабочего места. За каждое нарушение снять 0,25 балл	Да/ нет	1	0,75
Б ОБОИ								21,50
1	Внешний вид наклеенных обоев							
		С	Стыковка двух полотен обоев (рапорт) в углу.				7	2,00
				0	Потеря соответствия рисунка +/- 4мм между 150см-170см			
				1	Соответствует узору +/- 1 мм между 150см-170см			
				2	Соответствует узору над всем углом +/-1мм			
				3	Соответствует узору над всем углом			
		С	Общий вид				7	2,00
				0	Нет соответствия рисунка, полотна приклеены в неправильном направлении, недоклеянные участки, видимые щели или пузыри			
				1	Совпадение рисунка на всем модуле +/- 1мм на высоте 150см-170см, видны незначительные дефекты			
				2	Полное завершение и имеет 70% соответствия рисунка +/-1 мм на всем модуле, имеются незначительные дефекты			
				3	Полное завершение и имеет 90% соответствия рисунка +/-1 мм на всем модуле, без дефектов			
2	Обои, Подрезка, стыковка							
		И	Подрезка всего верхнего плинтуса и вертикального разреза на стене А и Б		Вычитать 0,25 балла за каждый дефектный участок: прорезы, разрывы или рваные края.	1 Ошибка - 1мм x 50мм	7	2,00
		И	Подрезка вокруг дверной рамы и нижнего плинтуса на стене А и Б		Вычитать 0,25 балла за неправильную подрезку: разрывы или рваные края	1 Ошибка - 1мм x 50мм	7	2,00
		И	Поверхность - пузыри и отклеившиеся углы.		Вычитать 0,25 балла за каждый воздушный пузырь размером 20мм x 20мм.	1 Ошибка - 20мм x 20мм	7	2,00
		И	Стыковка в нахлест		Вычитать 0,25 балла за нахлест	1 Ошибка - 1мм x 100 мм	7	2,00
		И	Стыковка щели		Вычитать 0,25 балла за зазор между краями обоев	1 Ошибка - 1мм x 100 мм	7	2,00
		И	Угловой нахлест		Снимать 0,5балла, если нахлест больше 10 мм или меньше 2 мм	да/нет	7	0,50
3	Обои, недостатки							
		И	Наличие измерительных точек		Визуальный осмотр с расстояния 1 м. Снимать 0,25 за каждую отметку карандашом или ножом.	да/нет	7	2,00

		И	Поверхность-Клей		Визуальный осмотр с расстояния 1 м. Поверхность обоев, верхний и нижний плинтус, обналочка дверного проема, стена Б. Снимать 0,25 балла за след от клея.	1 Ошибка - 50*50 мм	7	2,00
		И	Понадобился дополнительный рулон		Проверить количество использованных рулонов обоев	Да/нет	1	0,50
		И	Соблюдение ТБ и ОТ, эргономики рабочего места		Фотофиксация нарушений ТБ И ОТ, эргономики рабочего места. За каждое нарушение снять 0,25 балл	да/нет	1	0,75
4	Обои, измерительная точность							
		И	Проверьте вертикаль полотен на стене А и В		Уровнем участника проверить вертикальность наклеивания обоев. На местах стыков обоев. Расхождение в 1 мм снимать 0,50 балла	1 ошибка - 1 мм	7	1,50
		И	Размерная точность размера заданного экспертами на стене А, измеряется сверху.		Измерительным инструментом участника проверить заданный размер. Допуск +/- 1 мм	Да/нет	4	0,25
В Фреска на скорость								14,25
1	Фреска на скорость, подбор и смешивания цветов	С	Смешивание 4 цветов (градация)				5	1,50
				0	Градация неравномерная и явно не соответствует равномерному переходу цвета			
				1	Градация имеет незначительные различия между цветами			
				2	Градация имеет 2 ровных перехода цвета			
				3	Градация имеет все ровные переходы цвета			
		И	Смешивание данного светлого цвета (1)		За лучшее смешивание 2 балла, снимать 0,2 каждому последующему	да/нет	5	1,50
		И	Смешивание данного темного цвета(2)		За лучшее смешивание 2 балла, снимать 0,2 каждому последующему	да/нет	5	1,50
2	Фреска на скорость, качество окрашивания							
		И	Соревнование на скорость		Участник с самым быстрым результатом получает 1,5 балла, Остальные получают места в соответствии с показанным временем, каждый последующий получает на 0,2 балл меньше чем предыдущий. Если участники заканчивают работу в рамках 30 секунду, назначается одно место, следующий закончивший получает место через одно.	да/нет	5	1,50
		И	Фреска завершена		Визуальное сравнение соответствия чертежу. (Цвета на своих местах, верные геометрические фигуры)	да/нет	4	0,25
		И	Фреска - чистые поверхности		Визуально проверить поверхность на дефекты (включая выступы и следы от карандаша, порезы, мусор в краске, подтеки) с расстояния 1 м. Снимать 0,25 за каждый дефект.	да/нет	5	1,00
		И	Фреска - плотность покрытия (непрозрачность)		Визуально проверить плотность покрытия с расстояния 1 метр. Снимать 0,1 за каждый дефект.	1 Ошибка - 50*50 мм	5	0,50
		И	Фреска - прямые линии		Линии прямые в соответствии с описанием, с расстояния 1 м. Снимать 0,25 за ошибку. Сторона 1мм x 20мм	1 Ошибка - 1*50 мм	5	1,50
		И	Фреска - чистые углы		Проверить ровность углов, с расстояния 1 м. Угол 10*10мм от точки соприкосновения линий. Снимать 0,25 за каждую ошибку.	да/нет	5	1,50
		И	Соблюдение ТБ и ОТ, эргономики рабочего места		Фотофиксация нарушений ТБ И ОТ, эргономики рабочего места. За каждое нарушение снять 0,25 балл	да/нет	1	0,50
3	Фреска на скорость, измерительная точность							
		И	Фреска - измерительная точность - точка № 1		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм. Замеры проводить измерительным инструментом участника или единой контрольной линейкой.	да/нет	4	0,50
		И	Фреска - измерительная точность - точка № 2		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм. Замеры проводить измерительным инструментом участника или единой контрольной линейкой.	да/нет	4	0,50
		И	Фреска - измерительная точность - точка № 3		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм. Замеры проводить измерительным инструментом участника или единой контрольной линейкой.	да/нет	4	0,50
		И	Фреска - измерительная точность - точка № 4		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм. Замеры проводить измерительным инструментом участника или единой контрольной линейкой.	да/нет	4	0,50

			Фреска - измерительная точность - точка № 5		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм. Замеры проводить измерительным инструментом участника или единой контрольной линейкой.	да/нет	4	0,50
		И						
			Фреска - измерительная точность - точка № 6		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм. Замеры проводить измерительным инструментом участника или единой контрольной линейкой.	да/нет	4	0,50
		И						
Г Фреска Фристайл								14,25
1	Фреска фристайл, задумка и исполнение.							
		С	Личное впечатление, эскиз				3	2,00
				0	Эскиз не представлен на проверку, информационно не оформлен			
				1	Эскиз фрески не имеет полной информации, художественный замысел не понятен			
				2	Эскиз фрески имеет полную информацию, художественный замысел			
				3	Эскиз фрески имеет художественный замысел, детально и информационно проработан (мудборд)			
		С	Чистота и исполнение, фреска				8	2,00
				0	Фреска не завершена и имеет большое количество дефектов и следов от инструмента			
				1	Фреска завершена, имеет более 3-х дефектов			
				2	Фреска завершена, имеет менее 3-х дефектов			
				3	На поверхности фрески нет видимых дефектов.			
		И	Работа завершена		Фреска закончена да или нет, согласно эскизу. Элементы на своих местах, количество элементов, цвета соответствуют эскизу, соизмеримость элементов. За ошибку снимать 0,25 балла	да/нет	4	1,00
		И	Исполнение		С расстояния 1 метр не видно дефектов(непрокрасы, чистота, следы от инструмента, нарушены микрорисунок фактуры. Один дефект квадрат со стороной 5 см, за каждый дефект снять 0,25	да/нет	8	2,00
		И	Край и прилегающие стены чистые		С расстояния 1 метр не видно грязи и пятен, один дефект квадрат со стороной 5 см, за каждый дефект снять 0,25	да/нет	8	2,00
		И	Фристайл - сложность и трудозатратность		При использовании 5 видов техник или 5 материалов начисляется 2 балла, при использовании меньшего числа - баллы снимаются. 4 декоративных техник и материалов - снять 1балл. 3 декоративных техник и материалов - снять еще1,5 балла.	да/нет	8	2,00
		И	Эскиз выполнен в графической программе		Начисляется балл за выполнение эскиза в графической программе	да/нет	4	0,50
		И	Дополнительные усложняющие элементы		Использование трафаретов, художественной росписи, элементов сделанных руками. = 2 балла. При отсутствии усложняющих элементов балл не назначается.	да/нет	9	2,00
		И	Соблюдение ТБ и ОТ, эргономики рабочего места		Фотофиксация нарушений ТБ И ОТ, эргономики рабочего места. За каждое нарушение снять 0,25 балл	да/нет	1	0,75
Д Жесткая фреска, трафарет								22,25
1	Жесткая фреска, чертеж							
		С	Общее впечатление от фрески				5	1,50
				0	Множественные дефекты, плохая плотность, нет прямых линий, плохие углы, видны следы от кисти и валика. Расстояние 1 метр.			
				1	Видны дефекты в линиях +/- 2 мм, видны следы от кисти и валика, краска нанесена неплотно. Расстояние 1 метр.			
				2	Видны дефекты в линиях +/- 1 мм, краска нанесена в 2 слоя, незначительные следы от кисти и валика. Расстояние 1 метр.			
				3	Дефекты в линиях +/- 1 мм, краска нанесена в 2 слоя, отличная плотность во всех областях и отсутствуют следы от кисти и валика. Расстояние 1 метр.			
		И	Все завершено, как на эскизе		Соответствует эскизу	да/нет	4	1,00
		И	Дизайн - измерительные, разметочные точки		Проверить поверхность на наличие точек при построении, включая карандаш, порезы и проколы с расстояния 1 метр. Снимать 0,25 за каждый дефект.	да/нет	5	0,75

		И	Дизайн - соответствие цветов		Проверить все ли элементы покрашены верным цветом. Снимать 0,25 за каждую ошибку.	да/нет	5	0,50
		И	Дизайн - прямые линии и изгибы		Линии прямые, нет видимой кривизны с расстояния 1 метр. Снимать 0,25 балла за искривление более 1*20мм	1*20 мм	5	2,00
		И	Дизайн - плотность покрытия (непрозрачность)		Проверить плотность покрытия с расстояния 1 метр. Снимать 0,25 за каждый дефект. Берется квадрат со стороной 20 мм	1 ошибка - 20*20 мм	5	1,50
		И	Дизайн - ровные углы		Проверить ровность углов, с расстояния 1 м. Угол 10*10мм от точки соприкосновения линий. Снимать 0,25 за каждую ошибку.	да/нет	5	2,00
		И	Поверхность (стена) вокруг дизайна - чистая		Проверить на наличие пятен краски и грязи вокруг дизайна, снимать 0,25 за каждый видимый мусор в квадрате 20*20мм	20*20 мм	5	1,25
		И	Соблюдение ТБ и ОТ, эргономики рабочего места		Фотофиксация нарушений ТБ И ОТ, эргономики рабочего места. За каждое нарушение снять 0,25 балл	да/нет	1	0,75
2	Жесткая фреска, чертёж. Измерительная точность							
		И	Дизайн - измерительная точность, точка 1		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм	да/нет	4	0,50
		И	Дизайн - измерительная точность, точка 2		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм	да/нет	4	0,50
		И	Дизайн - измерительная точность, точка 3		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм	да/нет	4	0,50
		И	Дизайн - измерительная точность, точка 4		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм	да/нет	4	0,50
		И	Дизайн - измерительная точность, надпись Россия		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм	да/нет	4	0,50
		И	Дизайн - измерительная точность, точка надпись 2024		Эксперты выбирают произвольную точку +/- 1 мм	да/нет	4	0,50
3	Жесткая фреска, Трафарет							
		С	Общее впечатление от исполнения Трафаретов				9	2,00
				0	Нанесение не полное, без 2-х слоев нанесенной краски. Надпись искажена по горизонтали, края с затеканиями, до 80% неровностей. Видны следы от кисти и валика.			
				1	Завершено с 2 слоями краски, отсутствует искажения надписи, и незначительная неровность краев до 50% . Следы от инструмента просматриваются с 1 метр.			
				2	Завершено с 3 слоями краски, отсутствует искажения надписи, и незначительная неровность краев до 20% . Следы от инструмента просматриваются с 1 метр.			
				3	Завершено без недостатков, отсутствуют неровные края, хорошая плотность окрасочного слоя и отсутствие следов от кисти или валика, на расстоянии 1 метр.			
		И	Трафарет ровные линии и углы надпись "РОССИЯ", "2024"		Линии прямые в соответствии с описанием, углы острые, ровные, точные. Снимать 0,25 за ошибки в каждой букве область 20*20 мм	20*20 мм	9	2,00
		И	Прокрашенность надписи "РОССИЯ", "2024".		Проверить плотность покрытия с расстояния 1 метр. Снимать 0,25 за каждый дефект	да/нет	9	2,00
		И	Трафарет наличие разметочных точек надписи РОССИЯ, 2024		Проверить поверхность на наличие точек от карандаша при построении, включая порезы и проколы с расстояния 1 метр. Снимать 0,25 за каждую точку	да/нет	9	1,00
		И	Правильные цвета надписи РОССИЯ,2024		Цвета трафаретов соответствуют указанным в конкурсном задании.	да/нет	9	1,00
Е Повторение заданных фактур								11,25
1	Имитация заданной фактуры, декорирование							
		С	Общее впечатление. Фактура №1				3	1,50
				0	Выполненная работа не соответствует заданной фактуре			
				1	Выполненная работа соответствует заданной фактуре, но имеет большое количество дефектов			
				2	Выполненная работа соответствует заданной фактуре, трудозатратная техника нанесения с незначительными видимыми дефектами			
				3	Выполненная работа соответствует заданной фактуре, трудозатратная техника нанесения без видимых дефектов			
		С	Общее впечатление. Фактура №2				3	1,50
				0	Выполненная работа не соответствует заданной фактуре			
				1	Выполненная работа соответствует заданной фактуре, но имеет большое количество дефектов			

				2	Выполненная работа соответствует заданной фактуре, трудозатратная техника нанесения с незначительными видимыми дефектами			
				3	Выполненная работа соответствует заданной фактуре, трудозатратная техника нанесения без видимых дефектов			
		И	Выкрас информативно оформлен. Фактура № 1		На выкрасах указаны: 1. ФИО, 2. № стенда, 3. Используемые материалы, 4. Инструмент, 5. Послойность. Снимать 0,1 балла за каждую ошибку.	да/нет	4	0,50
		И	Качество нанесенных декоративных покрытий. Равномерная хаотичность рисунка.		Покрытие без дефектов. Снимать 0,25 за каждый дефект.	Область 50мм x 50мм	8	2,00
		И	Чистота. Проверить поверхность на чистоту.		Поверхность декоративного покрытия и прилегающая поверхность чистые	Область 50мм x 50мм	8	0,50
		И	Материалы из которых выполнена работа соответствуют заявленным материалам		Материал соответствует заявленному	да/нет	8	1,00
		И	Выкрас информативно оформлен. Фактура № 2		На выкрасах указаны: 1. ФИО, 2. № стенда, 3. Используемые материалы, 4. Инструмент, 5. Послойность. Снимать 0,1 балла за каждую ошибку.	да/нет	4	0,50
		И	Качество нанесенных декоративных покрытий. Равномерная хаотичность рисунка.		Покрытие без дефектов. Снимать 0,25 за каждый дефект.	Область 50мм x 50мм	8	2,00
		И	Чистота. Проверить поверхность на чистоту.		Поверхность декоративного покрытия и прилегающая поверхность чистые	Область 50мм x 50мм	8	0,50
		И	Материалы из которых выполнена работа соответствуют материалам заявленным материалам		Материал соответствует заявленному	да/нет	8	1,00
		И	Соблюдение ТБ и ОТ, эргономики рабочего места		Фотофиксация нарушений ТБ и ОТ, эргономики рабочего места. За каждое нарушение снять 0,25 балл	да/нет	1	0,25
Ж Окраска краскопультом								5,75
1	Подготовка и покраска плоскости навески	С	Общее впечатление от фрески				6	1,00
				0	Множественные дефекты, видны брызги, полосы. Расстояние 1 метр.			
				1	Навеска завершена, имеет более 3-х дефектов			
				2	Навеска завершена, имеет менее 3-х дефектов			
				3	На поверхности навески нет видимых дефектов.			
		И	Следы от брызг		На расстоянии 1 метра не видно следов сухого/чрезмерного распыления. Вычтите 0,25 балла за площадь чрезмерного количества апельсиновой корки или сухого спрея	Необходимый пример	6	0,75
		И	Пропущенные области		Если вся область была закрашена и пропущенных областей нет. Вычтите 0,1 балла за каждую пропущенную область.	50мм x 50мм	6	0,50
		И	Прогоны		Если на поверхности нет следов прогонов краскопульта, видимых с 1 метра. Вычтите 0,1 балла за каждый прогон.	50мм x 50мм	6	0,50
		И	Мусор в краске		Наличие выступов/песчинок в краске. Вычтите 0,1 балла за каждый наконечник, найденный на поверхности	50мм x 50мм	6	0,50
		И	Прозрачность		Проверьте прозрачность с расстояния 1 метра. Вычтите 0,1 балла за ошибку за плохую непрозрачность. Для областей размером более 50 мм x 50 мм	50мм x 50мм	6	0,50
		И	Чистота		Поверхность чистая. Вычтите 0,1 балла за ошибку 50 мм x 50 мм	50мм x 50мм	6	0,50
		И	Чистка пистолета-распылителя и оборудования		Все оборудование было очищено и сохранено в соответствии с инструкциями производителя. На внутренней или внешней поверхности распылителя не должно быть видно частиц краски	да/нет	6	0,75
		И	Соблюдение ТБ и ОТ, эргономики рабочего места		Фотофиксация нарушений ТБ и ОТ, эргономики рабочего места. За каждое нарушение снять 0,25 балл	да/нет	1	0,75